

W związku z zaobserwowaniem w roku ubiegłym licznych przypadków dostarczania przez Wykonawców robót lub Zleceniodawców próbek MMA nieprawidłowo opisanych (brak lokalizacji miejsca pobrania próbek, błędnie oznaczone strony drogi niezgodnie z ich rzeczywistym kierunkiem przebiegu, błędnie zadeklarowane rodzaje warstw bitumicznych), pobranych w przypadkowe opakowania nie nadające się do wypełniania gorącą mieszaną mineralno-asfaltową (worki PE, opakowania foliowe, reklamówki, kartony, skrzynki drewniane, skrzynki plastikowe), a ponadto w ilościach zdecydowanie przekraczających potrzeby dla pełnego wykonania zleconych badań laboratoryjnych, podjęto decyzję o ustaleniu zasad przyjmowania próbek materiału do analizy w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie!

Dbając o rzetelność i jakość wykonywanych przez ZLD w Koszalinie badań mieszanek mineralno-asfaltowych, pobieranych w miejscu wbudowania na realizowanych inwestycjach, ustalone zostały poniższe zasady:

- w trosce o środowisko naturalne, wykluczamy możliwość przyjmowania do badań próbek MMA w opakowaniach jednokrotnego użytku;
- mieszanki mineralno-asfaltowe powinny być dostarczane w metalowych blaszkach, odpornych na temperatury do 160°C;
- ilość materiału na metalowej blaszce nie powinna znacząco przekraczać jej wysokości co zapobiegnie wysypywaniu się MMA z opakowania podczas rozgrzewania w suszarce;
- MMA niechłujnie przechowywane w warunkach budowy, zanieczyszczone częściami organicznymi (trawa, patyki, liście) lub mineralnymi (piasek, kruszywo niewiadomego pochodzenia) nie będą przyjmowane do badań;
- MMA z śladami przyklejenia do różnego rodzaju materiałów obcych: papierów, kartonów, reklamówek, folii, w związku z możliwością uwalniania podczas rozgrzewania niebezpiecznych dla zdrowia pracowników substancji, również nie będą przyjmowane do badań;
- próbki powinny być wyraźnie oznaczone zgodnie z dołączonym do nich protokołem z informacją dotyczącą numeru drogi, dokładną lokalizacją miejsca pobrania MMA, stroną drogi, rodzajem warstwy, datą pobrania;
- w przypadku braku protokołu wszystkie niezbędne informacje tj.: numer drogi, dokładna lokalizacja miejsca pobrania MMA, strona drogi, rodzaj warstwy, daty pobrania muszą znaleźć się w opisie przyporządkowanym do próbek;
- oznaczenie próbki lub jej opis nie powinien być umieszczony trwale na metalowej blaszce, gdyż służą one do wielokrotnego użytku i mogą w przyszłości wprowadzać w błąd pracowników laboratorium;
- oznaczenie próbki może być wykonane jako numer napisany sprayem na MMA – należy zwrócić uwagę na to by był on czytelny i by farba była odporna na wilgoć;
- oznaczenie lub opis próbki może mieć formę kartki z informacjami niezbędnymi do identyfikacji MMA.

Masy do tej pory dostarczane do ZLD w Koszalinie, a niezgodne z ustalonymi wyżej zasadami, wydłużały czas realizowanej usługi badań jakości MMA oraz wpływały na otrzymywane wyniki, utrudniając prawidłową interpretację, a w niektórych przypadkach również całkowicie uniemożliwiając ich wykonanie.

KIEROWNIK
PRACOWNI BADAŃ BITUMICZNYCH

mgr inż. Adam Makuch

KIEROWNIK
PRACOWNI MAS BITUMICZNYCH

mgr inż. Karolina Wilczek

DYREKTOR
Zachodniopomorskie Laboratorium
Drogowe w Koszalinie

mgr inż. Konrad Jachimowski

PRZYKŁADY NIEPRAWIDŁOWO DOSTARCZONYCH PRÓBEK:



Zdjęcie 1. Próbką MMA w papierowym kartonie.



Zdjęcie 2. Próbką MMA w reklamówkach foliowych.




Zdjęcie 3. Próbką MMA zanieczyszczoną piaskiem.

PRZYKŁADY PRAWIDŁOWO DOSTARCZONYCH PRÓBEK:



Zdjęcie 4. Próbką MMA w metalowej blaszce.



Zdjęcie 5. Próbką MMA w metalowej blaszce wraz z opisem na kartce.



Zdjęcie 6. Próbką MMA w metalowej blaszce.